中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

2020002280586　　(2017)国认监认（043）号

检　验　报　告

TEST　REPORT

中心编号（№）：CY2023B03C01818

委托单位：安徽天启新型建材有限公司
Entrusted by

样品名称：纤维增强水泥板
Sample Name

检验类别：委托检验
Test Type

国家建筑材料质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials

国检集团

国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号：CY2023B03C01818　　第 1 页共 3 页

样品名称	纤维增强水泥板	**检验类别**	抽样检验
受检单位	安徽天启新型建材有限公司	**抽样编号**	----
生产单位	安徽天启新型建材有限公司	**商　　标**	天启帝
抽样单位	凤阳县市场监督管理局	**型号规格**	2440mm×1220mm×8mm
生产日期	2023 年 10 月	**抽样基数**	2000 张
抽样日期	2023 年 11 月 10 日	**抽样数量**	10 张
来样日期	2023 年 11 月 13 日	**抽样人**	郭莉
抽样方式	----	**封样人**	高亚香
抽样地点	----	**封样状况**	完好
检验依据	JC/T 412.1-2018《纤维水泥板 第 1 部分 无石棉纤维水泥板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	外观质量、表观密度、湿涨率、抗折强度、燃烧性能 A（A1）级。		
检验结论	*经检验，抽检样品所检项目第 1～6 项的检验结果符合 JC/T 412.1-2018 中密度类别 D1.3,抗折强度等级IV级的技术要求； 燃烧性能的检验结果符合 GB 8624-2012 中 A (A1) 级不燃材料（制品）的技术要求；第 8～9 项依据 JC/T 412.1-2018 进行检验，检验结果见第 3 页。* **签发日期：2023 年 11 月 15 日** **（检验专用章）**		
附注：（委托方提供）等级：III；样品编号：2021-715。			

批准：　　审核：　　编制：

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院南楼　　电话：65728538　　邮编：100024

ctc 国检集团

国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	外观质量	正表面	不得有裂纹、分层、脱皮	无裂纹、分层、脱皮	符合
		掉角	长度方向≤20mm，宽度方向≤10mm，且一张板≤1 个	无掉角	符合
		掉边	掉边深度≤5mm	无掉边	符合
2	形状与尺寸偏差	长度，mm	±3	0	符合
		宽度，mm	±3	0	符合
		厚度，mm	±0.5	+0.1	符合
		厚度不均匀度，%	≤5	0.1	符合
		边缘直线度，mm	≤3	0.6	符合
		对角线差,mm	≤5	0.3	符合
		平整度，mm	未砂面≤2	0.3	符合

备注：（此处空白）

ctc 国检集团

国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号：CY2023B03C01818　　第 3 页共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
3	密度，g/cm³		1.20＞D≤1.40	1.37	符合
4	含水率，%		≤10	6	符合
5	湿涨率，%		≤0.25	0.21	符合
6	抗折强度	IV级，MPa	≤12.6	18.2	符合
		纵横 强度比，%	≥58	72	符合
7	燃烧性能 A(A1) 级	温度，℃	≤30	9	符合
		持续 燃烧时间，S	0	0	符合
		质量 损失率，%	≤50	11	符合
		总燃烧 热值，MJ/kg	≤2.0	0.26	符合
8	不透水性		——	24h 检验后板反面出现湿痕，未出现水滴	——
9	抗冻性		——	经 25 次冻融循环，无破裂、分层	——
备注： （此处空白）					

本报告结束

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院南楼　　电话：65728538　　邮编：100024

ctc 国检集团

说　明

Notice

1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal .

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased ,altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant .The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated .Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张， 复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti -counterfeiting paper . Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址（**Address**）:北京市朝阳区管庄东里1号

No. 1 Guanzhuang Dongli， Chaoyang District, Beijing 100024，P.R.China.

邮编（**Post Code**）：**100024**

电话（**Tel**）:**(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984**

传真（**Fax**）：（**86-10**）**65715991**

报告真伪查询：**Tel: (86-10) 51167679 Fax: (86-10) 65764684**

网址（**Web**）: **http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn**

电子邮箱（ **E-mail**): **baogao@ctc.ac.cn**

国检集团